

Lignol WAB



HOUTIMPREGNERING

Oxidatief drogende, watergedragen houtimpregnering

Lignol WAB-Imprägnierung werkt door zijn hydrofobie stabiliserend voor het hout. De werkzame stoffen worden bij verwerking niet afgebroken en logen niet uit. Hierdoor komen ze niet in het milieu terecht.

Het product heeft een goede penetratie in het hout, stabiliseert het hechtoppervlak en kan met alle gebruikelijke watergedragen verven en beitsen op basis van alkydharsen, alkydemulsies, hybrides of dispersies afgewerkt worden.

Technische Informatie

Samenstelling	Alkyd-PU polymeerdispersie met lignine- en filmbeschermingsmiddelen
Viscositeit	18 Sec. / DIN 4 mm
Dichtheid	Ca. 1.00 kg/l
VOC/VOS	<3% VOS
Verbruik	Ca. 6 – 8 m ² /l per laag (bezaagd) en ca. 10 m ² /l per laag (geschaafd)
Kleur	Kleurloos
Glansgraad	Niet van toepassing
Identificatie	Dit product behoeft conform de richtlijnen 67/548/EWG of 1999/45/EG niet gecodeerd te worden. De concentratie filmbeschermingsmiddelen ligt onder de meldingsgrens.
Minergie	Eigen verklaring: Voldoet aan de Minergie Eco richtlijnen.

Applicatie

Systeemopbouw	Gevelbekleding buiten: 1x Lignol WAB-Imprägnierung (Grondering wordt sterk geadviseerd) 2-3x Perlcolor®, Boerenbeits® of BoMol® Het product is klaar voor gebruik. Altijd goed mengen en kleur controleren.
Applicatie	Onverdund kwasten, rollen of spuiten. (Spuiten met nastrijken in de richting van de houtnerf)
Droging	Stofdroog na: ca. 10 min. Schuurbaar na: ca. 45 min. Overschilderbaar na: 4 – 6 uur
Reiniging	Water, CLEAN-UP Reiniger of Universeelreiniger SE
Opslag	6 maanden in originele, gesloten verpakking bij min. + 5°C. (Na langere opslagtijd drogingseigenschappen en kleurtoon middels een proefapplicatie testen)
Afvalcode	08 01 12 / 08 01 15

Algemene Informatie

Hout en houtoppervlakken	<p>Oppervlakken: Geschaafde oppervlakken en drukvlakken kunnen de hechting nadelig beïnvloeden, daarom dienen dergelijke oppervlakken altijd geschuurd te worden.</p> <p>Houtvochtigheidsgehalte: Het houtvochtigheidsgehalte dient bij voorkeur tussen 12-16% te liggen en mag de grens van 18% niet overschrijden.</p> <p>Ondergronden dienen vrij te zijn van stof, hars en andere verontreinigingen.</p>
Bouwplaatsvoorschriften	<p>Bij reeds voorbehandelde houten onderdelen dienen op de bouwplaats alle zaagkanten, beschadigingen en kopse kanten conform de voorgeschreven systeemopbouw behandeld c.q. bijgewerkt te worden (bescherming tegen waterindringing). Het aanbrengen van een extra laag op de bouwplaats wordt aanbevolen.</p>
Gronderingen	<p>Na een grondering met Lignol® WAB-Imprägnierung mag niet direct geschuurd worden. Eigenschappen zoals de houtstructuur, porositeit en de zuiging beïnvloeden de ontwikkeling van de ligninebescherming en kunnen tot plaatselijke vlekvorming leiden. Dit fenomeen is een natuurlijk verschijnsel en vormt geen grond voor klachten.</p>
Afvoer	<p>Verontreinigd reinigingswater mag niet in het riool of oppervlaktewateren terecht komen. Door toevoeging van 0,5% coagulatiemiddel, zoals b.v. KOAGUL 10, aan het reinigingswater coaguleren de verfdeltjes. Er vormt zich sediment. Dit sediment moet in tegenstelling tot het heldere water als gevaarlijk afval afgevoerd worden.</p>
Veiligheid	<p>Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de voorschriften op de verpakking. Ook bij de verwerking van producten met een gering gehalte schadelijke stoffen dienen de veiligheidsmaatregelen (kleding/bril) in acht te worden genomen te worden. Mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen. Buiten het bereik van kinderen houden. Gedurende en na de verwerking zorgen voor voldoende ventilatie. Bevat geen irriterende stoffen die in de omgevingslucht worden uitgestoten. Bij spuitapplicatie: Spuitnevel niet inademen.</p>
Productvarianten	Geen
Onderhoud	Niet van toepassing

Greenpaints

De Wanne 35 | 7475 GE Markelo | Nederland | +31(0)6 28 27 18 80 | +31(0)547 82 09 96 | info@greenpaints.nl | www.greenpaints.nl

Product	EDV-Nr.	TDS- Nr.	Auteur	Druk	Versie	Vervangt	Pagina	Taal
Lignol® WAB	20.600	20006	CD / EW	17.06.15	15_01	Alle voorgaande	2/2	NL

De aansprakelijkheid van Böhme AG voor haar producten is onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, die beschikbaar zijn via www.boehme.ch. De aansprakelijkheid wordt beperkt en deels uitgesloten, in het bijzonder voor gevolgschades en de verwerking van de producten. De geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing of verwerking wordt niet door Böhme AG verzekerd noch gegarandeerd. Deze dient door de klant zelf onder de specifieke omstandigheden getest te worden. De gegevens in dit technisch documentatieblad garanderen geen eigenschappen van onze producten. Het gaat om algemene instructies en niet verbindende informatie over onze producten en hun toepassingen. De gegevens berusten op onze meest actuele ervaringen en research.